



795™

Weld-On®795是一款透明色、中等粘稠度、快速固化的低VOC胶粘剂，适合于管径为6寸(160毫米)、SCH80管3英寸 (90毫米) 及其以下的尺寸压力PVC管道及配件系统。

产品参数

管道类型	柔性/柔性PVC 柔性/刚性PVC
使用范围	SPA、泳池、卫浴等系统
最大适用	
管径	6英寸 (160毫米) 3英寸(90毫米), SCH80
颜色	透明色
固化时间	快速
粘度	中等稠度
执行标准	ASTM D 2564
布氏粘度	最低值500 cps
VOC 释放量	416 g/l
保质期	3年
包装规格	Quart(946ml) Pint(473ml)

爱彼亚斯粘合剂（嘉兴）有限公司
浙江省平湖市经济开发区
新群路2008号
(86) 021-64325990
www.weldon.com.cn

- 极好的柔韧性，优异的耐水性，特别适用于柔性/柔性，柔性/刚性PVC管材的粘结。
- 非常好的粘接力，特别适用于SPA、泳池、卫浴系统等。
- 满足《美国标准材料测试协会》ASTM D 2564 管道安装系统执行标准.

特别警示

严禁将Weld-On胶粘剂用于采用压缩空气或气体（包括气水增压装置）进行使用或测试的塑料管道系统。请勿将其用于烟气排放系统。

请勿在饮用水管道系统中使用干燥粒状次氯酸钙作为水净化消毒材料。若未使用水溶液，使次氯酸钙颗粒与溶剂胶粘剂或底涂剂（包括其蒸气）接触，可能导致剧烈化学反应。建议通过向管道系统泵入氯化水的方式进行管路净化，该溶液性质稳定。此外，干燥粒状次氯酸钙不得在溶剂胶粘剂及底涂剂附近储存或使用。

本产品仅供具备专业技能的人员在自行承担风险的前提下使用。安装人员须自行确认能够在不同条件下完成符合要求的连接作业。溶剂粘接接头的详细操作说明已印刷于容器标签，强烈建议安装人员同时查阅管道及管件制造商提供的指导文件。

更多安全预防措施、急救方案及储存、操作、运输、处置信息，请参阅最新版安全数据表。

完整条款与细则，请参见官网相关内容。